

SANAKRYL[®]

mat PROFI

speciální akrylátová disperzní nátěrová hmota pro stavebnictví a ochranné nátěry střešních krytin

Výrobní číslo 0904

Vlastnosti:

SANAKRYL mat PROFI je speciální vodou ředitelná nátěrová hmota pro venkovní i vnitřní použití připravená na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **SANAKRYL mat PROFI** se vyznačuje vysokou odolností povětrnosti, vysokou odolností vápenným výkvětům, vynikající adhezí k betonu a lehkým kovům. **SANAKRYL mat PROFI** tvoří po dokonalém zaschnutí hedvábně matný film.

Oblast použití:

SANAKRYL mat PROFI je určen zejména k průmyslovým nátěrům nepochozího betonu, vláknocementu, sklovláknobetonu, mědi, dřeva, dřevotřískových a třískocementových desek, pozinkovaného plechu (pozink, aluzinek), oceli natřené základním nátěrem, hliníku (přilnavost nutno předem ověřit) a dalších stavebních materiálů. Svoji kvalitou je určený pro průmyslové zpracování při výrobě střešních krytin (betonové, plechové).

Technické údaje:

Sušina	min. 52,0 hm. %, 39,0 ± 1,0 % obj.
Specifická hmotnost	1,30–1,35 g/cm ³
pH	8–10
Konzistence (FC4, 23 °C)	min. 35 s
Zasychání (23 °C)	stupeň 1 do 40 minut
	stupeň 4 do 24 hodin
Mrazuvzdornost (hodnoceno na betonové střešní krytině)	500 cyklů (beze změny)
Přidržnost k podkladu (hodnoceno na betonové střešní krytině)	4,5 MPa

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	39 g/l
	0,030 kg/kg
TOC:	0,0174 kg/kg

Spotřeba:

	konečný nátěr (2–3 vrstvy):
betonová střešní krytina	0,38–0,42 kg/m ²
vláknocementová střešní krytina	0,25–0,33 kg/m ²
plechová střešní krytina	0,25–0,45 kg/m ²
dřevo, dřevovláknité desky	0,35–0,40 kg/m ²

Pozn.: Konkrétní spotřeby jsou závislé na požadavcích na nátěr.

Odstín:

bílý, světle šedý, středně šedý, tmavě šedý, žlutý, zelený, červenohnědý, cihlový, tmavě hnědý, palisandr, černý, slonová kost, modrý, višňový (ostatní dle požadavků zákazníka)

Balení:

10 kg, 20 kg plastové obaly, 125 kg sudy, IBC kontejnery (vratné)

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Způsob nanášení:

SANAKRYL mat PROFI se nanáší na dokonale očištěný a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním (lze i štětcem nebo válečkem) při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 30 °C ve 2–3 vrstvách v časovém rozmezí min. 4 hodin (20 °C) mezi nátěry. V případě přisoušení lze časový interval zkrátit. V případě savého podkladu (vyzrálý beton, dřevo, dřevotřískové, třískocementové, sklovláknobetonové desky, sádkarton, papír atd.) je nutno podklad dokonale nasytit hloubkovým penetračním prostředkem **FORTE penetral**. Při nátěrech dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek je nutné podklad důkladně očistit od pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem). Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL mat PROFI není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.