

SANAKRYL®

stříkatelný tmel

vodou ředitelný stříkatelný tmel

Výrobní číslo 0913

Vlastnosti:

SANAKRYL stříkatelný tmel je vodou ředitelný tmel na bázi vodné disperze akrylátové pryskyřice, anorganických plniv a pigmentů a speciálních aditiv. Vyznačuje se dobrou plnivostí podkladu, rychlým zasycháním, pružností a dobrou brousitelností. Je velmi dobře zpracovatelný stříkáním.

Oblast použití:

SANAKRYL stříkatelný tmel je určen k vyrovnání nerovností dřevěných, dřevotřískových, dřevovláknitých a kovových podkladů před konečnou povrchovou úpravou.

Technické údaje:

Sušina	min. 58 hm. %
Specifická hmotnost	1,3–1,4 g/cm³
pH	7,5–9,5
Viskozita (A/3/10)	25–40 Pa.s
Brousitelnost	po 90 minutách

Spotřeba:

0,30–0,70 kg/m² (v závislosti na stavu podkladu)

Odstín:

bílý, černý, okr

Balení:

5 kg a 10 kg plastové kbelíky

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

SANAKRYL stříkatelný tmel se nanáší vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním na povrch výrobků ze dřeva, dřevovláknitých, nebo dřevotřískových desek napuštěný vhodným napouštědlem, např. **FORTEKRYL napouštědlo na dřevo**, nebo na kovový podklad upravený vhodnou antikorozií barvou, např. **SANAKRYL antikor AK**, **SANAKRYL antikor AY**. Tmel je možné ředit vodou. Ředění se však nedoporučuje z důvodu možného stékání z nakloněných ploch. Zasychání tmelu lze urychlit přisušením při teplotě do 75 °C. Zaschlý tmel se brousí brusným papírem č. 180–220. Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Příklad použití barvy **SANAKRYL stříkatelný tmel**:

Povrchová úprava dřeva (např. dveře):

1. Napuštění podkladu prostředkem **FORTEKRYL napouštědlo na dřevo** s biocidními účinky, zasychání 8–20 hodin (20–25 °C)
2. Lehké přebroušení brusným papírem č. 150.
3. 1–2 × **SANAKRYL stříkatelný tmel**, přisušení do 75 °C
4. Broušení za sucha brusným papírem č. 180–220.
5. 2 × vrchní nátěr hmotou **ETERNAL lesk akrylátový**, zasychání mezi nátěry 4–6 hodin (20–25 °C)

Certifikace:

VVÚD Autorizovaná osoba č. 222.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL stříkatelný tmel není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.