

SANAKRYL[®]

akrylátový lak PROFI/MRS

jednosložkový vodou ředitelný akrylátový lak pro venkovní použití

Výrobní číslo 0903

Vlastnosti:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi čistě akrylátové disperze a speciálních aditiv. **SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS** se vyznačuje vysokou odolností na povětrnost, vysokou světlostálostí a velmi dobrou odolností proti růstu mechů a lišejníků na jeho povrchu.

Oblast použití:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS je určen zejména pro konečnou povrchovou úpravu ocelové granulované střešní krytiny, pro renovační nátěry betonové střešní krytiny, pro nátěry mozaikových omítek, dále pak vláknocementových a třískocementových fasádních obkladových desek. Je možné jeho použití i pro povrchovou úpravu vyzrálých nepochůzných betonových ploch.

Technické údaje:

Sušina	40–45 hm. %
Specifická hmotnost	cca 1,05 g/cm ³
pH	7,5–8,5
Konzistence (FC4, 23 °C)	30–40 s
Zasychání (23 °C)	stupeň 1 do 70 minut
	stupeň 5 do 48 hodin
Tvrdost:	10 dní min. 25 %

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/i
Max. obsah VOC ve výrobku	9 g/l
	0,0086 kg/kg
TOC	0,0050 kg/kg

Spotřeba:

0,10–0,20 kg/m²

Odstín:

bezbarvý transparentní

Balení:

IBC kontejner (vratný), jiná balení po dohodě

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C.
Nesmí zmraznout!

Zpracování:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS se po řádném promíchání nanáší na připravený podklad nejlépe vzduchovým stříkáním, je ho však možné nanášet také štětcem nebo válečkem. Předúprava povrchu se provede akrylátovými nebo styren-akrylátovými pigmentovanými vodou ředitelnými nátěrovými hmotami. Konečná povrchová úprava hmotou **SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS** se provede až po dokonalém zaschnutí základní barvy (různé podle typu použité barvy). Pro renovační nátěry se hmota aplikuje přímo na očištěný a odmaštěný původní podklad. Teplota při aplikaci musí

být v rozmezí 15 °C až 30 °C. Lak je možné po aplikaci přisoušet při teplotě 60 °C až 80 °C. Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS je klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje terbutryn a oktilinon (ISO). Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnou národní legislativou. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5] a oktilinon (ISO) [ES: 247-761-7]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.