

SANATHERM[®] B

akrylát

akrylátová fasádní barva

Výrobní číslo 9515

Vlastnosti:

SANATHERM B akrylát je vodou ředitelná fasádní barva připravená na bázi vodné kopolymerní akrylátové disperze, která vyniká vysokou odolností proti UV záření a dalším negativním povětrnostním faktorům jako jsou oxidy dusíku, síry a působení vody. Dále jsou použity vysoce odolné pigmenty, plniva a speciální aditiva zaručující výbornou odolnost fasádní nátěrové hmoty **SANATHERM B akrylát** na povětrnosti. Hmotu se vyznačuje výbornou kryvostí a velmi dobrou paropropustností.

Oblast použití:

Fasádní barva **SANATHERM B akrylát** je určena pro venkovní i vnitřní úpravy povrchů stěn z vápenných, cementových, vápenocementových omítek, polymerních omítek typu **SANATHERM O**, betonu, plynosilikátových, vláknocementových, cementotřískových, sádrokartonových desek apod. Používá se tam, kde se vyžaduje prodloužení životnosti stávající úpravy, zvýšení odolnosti proti vodě, snížení špinivosti a zvýšení omyvatelnosti, snížení průniku oxidů dusíku a síry do podkladové vrstvy.

Technické údaje:

Sušina	min. 55 hm. %
Specifická hmotnost	cca 1,45 g/cm ³
pH	9,0–11,0
Viskozita (25 °C)	min. 5 Pa.s
Přidržitost	min. 0,5 MPa
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů
Vodotěsnost	max. 0,9 l/m ² .1 hod.
Otěruvzdornost	min. 60 cyklů
Ekvivalentní difuzní tloušťka	< 0,4 m

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/c
Max. obsah VOC ve výrobku	22,5 g/l
	0,0156 kg/kg
TOC	0,0091 kg/kg

Spotřeba:

0,30–0,50 kg/m²

Odstín:

bílá

Centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do širokého výběru odstínů podle vzorkovnic CSA Anorganic, CSA Fasáda, CSA Trend, Eurotrend, RAL a dalších.

Balení:

3 kg, 6 kg, 12 kg plastové obaly

Skladování:

V původním dobře uzavřeném obalu při teplotě 5 °C do 25 °C.

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:

Podklady musí být soudržné, prosté výkvětů, vyzrálé včetně vysprávek (4–6 týdnů), zbavené nečistot, starých vápenných, hlinkových a jiných nepřílnavých nátěrů, případně odmaštěné (roztokem koncentráту **ETERNAL odmašťovač**, nebo jiného vhodného saponátu s následným oplachem vodou) a suché. Podklady je nutné penetrovat. Penetrace se provádí penetračními prostředky **FORTE penetral** nebo **SANATHERM PN**, případně barvou **SANATHERM B akrylát**, naředěnou vodou v poměru 1 : 1.

Zpracování:

Na připravený podklad se nanáší fasádní barva **SANATHERM B akrylát** malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách. Druhá vrstva se nanáší až po zaschnutí první, tj. za 4 až 24 hodiny podle povětrnostních podmínek. Fasádní barvu je možné podle použité aplikační techniky ředit vodou až do 10 hm. %. **SANATHERM B akrylát** se může aplikovat v rozmezí teplot okolí a podkladu 5 °C až 30 °C. Nesmí se aplikovat při intenzivním přímém slunečním svitu. Pracovní pomůcky je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANATHERM B akrylát je klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje terbutryn a oktilinon (ISO). Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravky. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5] a oktilinon (ISO) [ES: 247-761-7]. Může vyvolat alergickou reakci. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle /obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnou národní legislativou. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.