

SANATHERM[®] O

akrylátová omítkovina

» Výrobní číslo 9516

akrylátová disperzní tenkovrstvá omítková hmota

Vlastnosti:

SANATHERM O akrylátová omítkovina je tenkovrstvá syntetická omítkovina pro venkovní i vnitřní použití na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů. Má výbornou zpracovatelnost, přilnavost k podkladu a vysokou odolnost alkáliím, povětrnostním vlivům a UV záření. Vyznačuje se dobrou propustností pro vodní páru a vodotěsností. Výběr odstínů podle vzorkovnice Austis Anorganic používající vysoce světlostálé anorganické pigmenty zaručuje dlouhodobou stálost barevných odstínů i na stěnách vystavených intenzivnímu slunečnímu záření.

Podle výsledné struktury a použitého plniva se dodává:

SANATHERM O akrylátová omítkovina

drásaná	D1,5 (zrnitost 1,5 mm)
	D2 (zrnitost 2,0 mm)
	D2,5 (zrnitost 2,5 mm)
	D3 (zrnitost 3,0 mm)
zatíraná	Z1 (zrnitost 1,0 mm)
	Z1,5 (zrnitost 1,5 mm)
	Z2 (zrnitost 2,0 mm)
	Z2,5 (zrnitost 2,5 mm)
	Z3 (zrnitost 3,0 mm)

Drásaná omítkovina vytváří charakteristickou strukturu drobných rýh, povrch zatírané omítkoviny je rovnoměrně zrnitý.

Oblast použití:

SANATHERM O akrylátová omítkovina je určena ke konečné povrchové úpravě zateplovacích systémů **SANATHERM** a **SANATHERM minerál**, na venkovní i vnitřní povrchy minerálních podkladů jako jsou vápenné, cementové, vápennocementové omítky apod., je možné ji použít i na dřevotřískové, cementotřískové, vláknocementové a sádkartonové desky.

Technické údaje:

Sušina	min. 80 hm. %
Spec. hmotnost	1,85–2,0 g/cm ³
pH	8,0–9,0
Přidrženost	min. 0,7 MPa

Spotřeba podle typu omítkoviny:

Drásaná:	D1,5	2,5–3,0 kg/m ²
	D2	2,9–3,3 kg/m ²
	D2,5	3,2–3,6 kg/m ²
	D3	3,6–4,0 kg/m ²
Zatíraná:	Z1	1,8–2,2 kg/m ²
	Z1,5	2,5–3,0 kg/m ²
	Z2	3,0–3,5 kg/m ²
	Z2,5	3,5–4,0 kg/m ²
	Z3	4,0–4,5 kg/m ²

Odstín:

bílý, na objednávku dlouhodobě světlostálé odstíny podle **AUSTIS**

ANORGANIC a odstíny podle dalších vzorkovnic.

Do odstínů podle speciální vzorkovnice **AUSTIS ANORGANIC** tónují rovněž centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS**.

Balení:

25 kg plastové obaly

Skladování:

V původním dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5°C do 25°C. Nesmí zmraznout.

Zpracování:

Podklady musí být rovné, soudržné, prosté výkvětů, vyzrálé včetně vysprávek 4–6 týdnů, zbavené nečistot, starých nátěrů, odmaštěné a suché. Podklad se natře pigmentovaným penetračním prostředkem **SANATHERM PNO**, nejlépe natónovaným do odstínu navazující omítkoviny. Po 6 hodinové technologické přestávce se nanese nerezovým hladítkem (40 × 15 cm) **SANATHERM O akrylátová omítkovina**. Omítkovina se nanáší ve vrstvě tloušťky odpovídající velikosti zrn hrubozrnného plniva. Přebytečná omítkovina se stejným nástrojem odstraní. Po zavaznutí (5–40 minut podle podmínek) se úprava dokončí plastovým hladítkem, zatíraná omítkovina krouživými pohyby, drásaná podle požadované struktury svislými nebo vodorovnými tahy, tahy křížem, nebo krouživým pohybem. Práce lze provádět při teplotě mezi 5 °C až 25 °C, nedoporučuje se nanášení při přímém intenzivním slunečním svitu. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Upozornění:

Materiál určený na souvislou plochu je nutné pro zajištění dokonale stejného barevného podání celé plochy před použitím homogenizovat smícháním ve větší nádobě. Souvislou plochu je nutné upravovat bez přerušení.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena práce:

SANATHERM O akrylátová omítkovina je klasifikována jako škodlivá pro životní prostředí. Obsahuje diuron. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1,6-Dihydroxy-2,5-dioxahexane (ES: 222-720-6). Může vyvolat alergickou reakci. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal spálením ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložení na skládkách nebezpečného odpadu. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění

SANATHERM[®] 0

akrylátová omítkovina

nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

TECHNICKÝ LIST