

SANATHERM O

silikonová omítkovina

**silikonová disperzní tenkovrstvá
omítková hmota**

Výrobní číslo 0704



Vlastnosti:

SANATHERM O silikonová omítkovina je tenkovrstvá silikonová omítkovina pro venkovní i vnitřní použití na bázi vodné disperze silikonu a dalších polymerů, anorganických pigmentů, plniv a aditiv. Má výbornou zpracovatelnost, přilnavost k podkladu a vysokou odolnost alkaliím, povětrnostním vlivům a UV záření. Je vysoce vodoodpudivá a velmi dobře propustná pro vodní páru, má zvýšenou odolnost napadení houbami a řasami. Výběr odstínů podle vzorkovnice Austis Anorganic používající vysoce světlostálé anorganické pigmenty zaručuje dlouhodobou stálost barevných odstínů i na stěnách vystavených intenzívnímu slunečnímu záření.

Podle výsledné struktury a použitého plniva se dodává **SANATHERM O silikonová omítkovina**:

Drásaná Zatíraná

D1,5 (zrnitost 1,5 mm)	Z1,5 (zrnitost 1,5 mm)
D2 (zrnitost 2,0 mm)	Z2 (zrnitost 2,0 mm)

Drásaná omítkovina vytváří charakteristickou strukturu drobných rýh, povrch zatírané omítkoviny je rovnomenrně zrnitý.

Oblast použití:

SANATHERM O silikonová omítkovina je určena ke konečné povrchové úpravě zateplovacích systémů, na venkovní i vnitřní povrchy minerálních podkladů jako jsou vápenné, cementové, vápenocementové omítky apod., je možné ji použít i na dřevotřískové, cementotřískové, vláknocementové a sádrokartonové desky.

Technické údaje:

Sušina	min. 78-84 hm. %
Specifická hmotnost	1,70-2,00 g/cm ³
pH	8,0-10,0
Přídržnost	min. 0,7 MPa
Propustnost pro vodní páru	kategorie V ₂
Permeabilita vody v kapalné fázi	kategorie W ₂
Reakce na oheň	E

Spotřeba:

Spotřeba podle typu omítkoviny:

Drásaná: Zatíraná:

D1,5 2,1-2,6 kg/m ²	Z1,5 2,5-2,9 kg/m ²
D2 2,3-2,9 kg/m ²	Z2 3,0-3,3 kg/m ²

Odstín:

bílá, na objednávku dlouhodobě světlostálé odstíny podle **AUSTIS ANORGANIC** a odstíny podle dalších vzorkovnic.

Do odstínů podle speciální vzorkovnice **AUSTIS ANORGANIC** tónují rovněž centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS**.

Balení:

25 kg plastové obaly

Skladování:

V původních dobré uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

Podklady musí být rovné, soudržné, prosté výkvětů, vyzrálé včetně vysprávek 4-6 týdnů, zbavené nečistot, starých nátěrů, odmaštěné a suché. Podklad se natře pigmentovaným penetračním prostředkem **SANATHERM PNO silikon**, nejlépe natónovaným do odstínu navazující omítkoviny. Po 6hodinové technologické přestávce se nerezovým hladítkem (40 × 15 cm) nanese **SANATHERM O silikonová omítkovina**. Omítkovina se nanáší ve vrstvě tloušťky odpovídající velikosti zrn hrubozrnného plniva. Přebytečná omítkovina se stejným nástrojem odstraní. Po zavadnutí (5-40 minut podle podmínek) se úprava dokončí plastovým hladítkem, zatíraná omítkovina krouživými pohyby, drásaná svislými nebo vodorovnými tahy, tahy křížem, nebo krouživým pohybem. Práce lze provádět při teplotě mezi 5 °C až 25 °C, nedoporučuje se nanášení při přímém intenzivním slunečním svitu. Náradí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Upozornění:

Materiál určený na souvislou plochu je nutné pro zajištění dokonale stejného barevného podání celé plochy před použitím homogenizovat smícháním ve větší nádobě. Souvislou plochu je nutné upravovat bez přerušení.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Znečištěný obal/zbytky výrobku předejte k likvidaci oprávněné osobě. Nespotřebovaný obsah nevylévejte do kanalizace ani do životního prostředí.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANATHERM O silikonová omítkovina je klasifikována jako nebezpečná. Obsahuje oktilinon (ISO) [ES:247-761-7] a reakční směs: CMIT/MIT (3:1) ES: 911-418-6. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnou národní legislativou. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.