

SANAKRYL[®]

lesk PROFI/AY

vodou ředitelný email pro průmyslové použití

Výrobní číslo 0911

Vlastnosti:

SANAKRYL lesk PROFI/AY je jednosložkový vodou ředitelný email pro průmyslové použití na bázi speciální akrylátové pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **SANAKRYL lesk PROFI/AY** se vyznačuje rychlým zasycháním. Díky samosíťujícímu pojivu má velmi dobré odolnosti proti vodě, UV záření, křídování a ostatním povětrnostním vlivům.

Oblast použití:

SANAKRYL lesk PROFI/AY je určen pro vrchní nátěry kovových, betonových a dřevěných výrobků, konstrukcí a materiálů v interiérech i exteriérech. Svojí kvalitou je určený pro průmyslové zpracování v lakovnách. Email je vhodný i na staré syntetické nátěry při renovacích.

Technické údaje:

Sušina	40–50 hm. %, 30–40 obj. %
Specifická hmotnost	1,20–1,30 g/cm ³
pH	8,0–10,0
Konzistence (4 mm, 23 °C)	min. 40 s
Zasychání	stupeň 1 45 minut
	stupeň 4 4 hodiny

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	80 g/l
	0,0667 kg/kg
TOC	0,0387 kg/kg

Spotřeba:

0,10–0,15 kg/m²

Odstín:

Bílý, dále dle vzorkovnice Eurotrend, RAL

Balení:

IBC kontejner (vratný), jiná balení po dohodě

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

SANAKRYL lesk PROFI/AY je určen zejména pro aplikaci stříkáním (vzduch, airless), lze jej však upravit i pro nanášení máčením, štětcem i válečkem. Nátěrová hmota se nanáší na připravený podklad při teplotě 5–28 °C. V případě nutnosti urychlení proschnutí lze film přisoušet při teplotě 30–60 °C. Způsob aplikace doporučujeme dle konkrétních aplikačních podmínek konzultovat s výrobcem. Betonové podklady musí být dokonale vyzrálé, zbavené nesoudržných částic, opatřené penetračním nátěrem **FORTE penetral**. Dřevěné podklady musí být suché (vlhkost max. 12 %) bez výronů pryskyřic. Kovové podklady musí být opatřeny základním antikorozním základem (např. **SANAKRYL antikor AY, AK, EP**).

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL lesk PROFI/AY není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.