

SANAKRYL[®]

lesk PROFI/AY-ST

vodou ředitelný strukturní email pro průmyslové použití

Výrobní číslo 0911

Vlastnosti:

SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST je jednosložkový vodou ředitelný strukturní email pro průmyslové použití na bázi modifikované hybridní pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST** je modifikace výrobku **SANAKRYL lesk PROFI**, který je zahuštěn na vysokou viskozitu pro možnost dosažení různé struktury povrchu nátěru. Nátěr se vyznačuje vynikající povětrnostní odolností (nežloutne).

Oblast použití:

SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST je určen k vrchním krycím průmyslovým nátěrům dřevěných a kovových výrobků, konstrukcí a materiálů v interiérech i exteriérech. Je vhodný i pro nátěry betonu, vláknocementu, sklovláknobetonu, dřeva, dřevotřískových a třískocementových desek, oceli natřené základním antikorozním nátěrem a dalších stavebních materiálů.

Technické údaje:

Sušina	40–58 hm. %, 30–43 obj. %
Specifická hmotnost	1,15–1,25 g/cm ³
pH	8,5–10,0
Konzistence (4 mm, 23 °C)	neměří se
Zasychání	stupeň 1 1 hodina
	stupeň 4 12 hodin

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	80 g/l
TOC	0,070 kg/kg
	0,041 kg/kg

Spotřeba:

0,17–0,33 kg/m²

Odstín:

Bílý, dále dle vzorkovnice Eurotrend, RAL

Balení:

IBC kontejner (vratný), jiná balení po dohodě

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST se nanáší pomocí strukturovacího válečku. Hrubé nebo jemnější struktury je možné docílit výběrem válečku. Je možné použít i stříkací zařízení speciálního typu, určeného k aplikaci strukturních nátěrových hmot. Výrobek se nanáší v dodávané konzistenci bez ředění na připravený podklad při teplotě 5–28 °C. V případě nutnosti urychlení proschnutí lze film přisoušet při teplotě 30–60 °C. Způsob aplikace doporučujeme dle konkrétních aplikačních podmínek konzultovat s výrobcem. Betonové podklady musí být dokonale vyzrálé, zbavené nesoudržných částic, opatřené

penetračním nátěrem **FORTE penetral**. Dřevené podklady musí být suché (vlhkost max. 12 %) bez výronů pryskyřic. Kovové podklady musí být opatřeny základním antikorozním základem (např. **SANAKRYL antikor AY, AK, EP**).

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.